

Eurotaff 530 Barniz Transparente

BARNIZ PUA CON FILTROS UV MATE

Barniz de resinas de poliuretano alifático de 2 componentes base agua para el tratamiento endurecedor y antipolvo de pavimentos de hormigón y como capa de acabado de revestimientos en superficies interiores y exteriores.

Barniz especialmente indicado como capa de acabado de los pavimentos Cuarzo Color para conseguir un acabado mate y mejorar la resistencia al amarilleamiento por efecto de los rayos UV.

MODO DE EMPLEO.

Mezclar los componentes, vertiendo el componente B en el envase del componente A.

Homogeneizar mediante un agitador de baja velocidad durante 5 minutos.

Dejar reposar la mezcla un mínimo de 10 minutos para facilitar la eliminación de la espuma creada en la mezcla.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola tal como se suministra el producto.

DATOS TÉCNICOS

SOLIDOS	43% en peso
POT LIFE	4 horas. NO VISIBLE
VISCOSIDAD	2,05 Mezcla Copa Ford nº 4
PESO ESPECIFICO	Comp. a.: 1,03 gr/cc Comp. b.: 1,16 gr/cc Mezcla: 1,05 gr/cc
SECADO	Tacto 4 horas Tráfico: 24 horas 80% Total: 48 horas

ASPECTO	Mate
COLOR	Incoloro

CONSUMO	100 gr/m ²
TEMP. APLICACIÓN	Dependiendo del soporte.
RELACION DE MEZCLA	7,7 A/1B
ENVASADO	2,65 Kg (4Lts) + 0,35 Kg(1Lts)

CONSERVACIÓN

** Proteger los envases de las heladas y las altas temperaturas. **