

DESCRIPCIÓN

Imprimación transparente epoxi aducto sin disolvente de dos componentes.

USO RECOMENDADO

Indicado para el sellado y consolidación de superficies interiores y exteriores de hormigón en pavimentos, cubetos, pilares, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Sin disolvente, producto 100% sólidos
- Penetra por capilaridad
- Puede aplicarse en hormigones con un nivel alto de humedad
- Incrementa y mejora las resistencias mecánicas del hormigón
- Reduce la humedades por capilaridad
- Capa de base para sistemas epoxi o poliuretano

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Volumen sólido:	100%
Rendimiento:	3,5 – 4,5 m ² / kilo a 200 micras
Secado al tacto:	24 horas a 20° C y 60% humedad relativa
COV's:	Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría j): 21,5 g/l (500 g/l máximo a partir 01.01.2010).
	Peso específico: 1,140 +/- 0,020 Kilos / Litro
	Punto inflamación: 135° C

APLICACIÓN

Catalizador:	CATALIZADOR EUROTAFF EP 703		
Relación mezcla:	1,5 a 1 en volumen	Vida de la mezcla:	2 horas a 20° C
	brocha	Método:	Rodillo,
Dilución:	0 – 5%		
Diluyente y limpieza:	DISOLVENTE EPOXI		
Espesor:	200 – 300 micras		
Intervalo de repintado:	Mínimo: 24 – 48 horas a 20° C		
	Máximo: 72 horas a 20° C		
Condiciones:	Aplicar con temperaturas superiores a + 10° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite.		



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGÓN:

Dejar fraguar completamente el hormigón.

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos.

Sellado: Aplicar una capa de **EUROTAFF EP 703**. Dejar secar 24 horas a 20° C.

Acabado: Continuar con el sistema **EUROTAFF EP** especificado.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Sanear grietas, coqueas, etc. Hasta encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas con **EUROTAFF EP 700** aplicada con brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar con un mortero preparado con **EUROTAFF EP 730** mezclado con sílice fina o gruesa según irregularidad.

Dejar secar 6 – 8 horas a 20° C.

Sellado: Aplicar una capa de **EUROTAFF EP 703**. Dejar secar 24 horas a 20° C.

Acabado: Continuar con el sistema **EUROTAFF EPOXI** especificado.

OBSERVACIONES

Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas revoluciones.

Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones debe ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar la inhalación de los vapores de disolvente y el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Si se aplica en espacios cerrados, facilitar ventilación forzada. Usar equipos de protección personal.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 y 4 kilos.

EDICIÓN

1/2012

