

## DESCRIPCIÓN

Mortero a base de resina epoxi aducto sin disolvente de tres componentes.

## USO RECOMENDADO

1. Reparación y relleno de grietas, desconchados, juntas de construcción, coqueas e irregularidades del hormigón.
2. Capa de fondo o regularización en sistemas epoxi acabados liso, multicapa o autonivelante.

## PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Sin disolvente, producto 100% sólidos
- Gran adherencia sobre hormigón
- Buena resistencia a impactos, abrasión y roces
- Rápido secado, permite intervalos cortos de repintado
- Sin retracción
- Rápida puesta en servicio

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Mate
Color:	Incoloro
Volumen sólido:	100%
Rendimiento:	0,700 – 1,500 kilos / m <sup>2</sup> (mezcla 1 : 1 con <b>SILICE</b> )
Kilos / Litro	Peso específico: 1,100 +/- 0,020
Secado al tacto:	6 horas a 20° C y 60% humedad relativa Puesta en servicio: 12 horas personas 48 horas vehículos ligeros 7 días uso completo
Punto inflamación:	Ininflamable
COV's:	Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría j): 4,5 g/l (500 g/l máximo a partir 01.01.2010).

## APLICACIÓN

Catalizador:	<b>CATALIZADOR EUROTAFF EP 730</b>
Relación mezcla:	7 a 3 en peso
Mezcla con sílice:	1 kilo de mezcla resina + endurecedor / 1 – 1,5 <b>SILICE</b>
Vida de la mezcla:	30 minutos a 20° C Método: Llana
Dilución:	0 – 5%
Diluyente y limpieza:	<b>DISOLVENTE EPOXI</b>
Espesor:	700 a 1500 micras
Intervalo de repintado:	Mínimo: 6 horas a 20° C Máximo: 15 días a 20° C
Condiciones:	Aplicar con temperaturas superiores a + 10° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite.



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

### PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGÓN:

Dejar fraguar completamente el hormigón.

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos.

**Sellado:** Aplicar una capa de **EUROTAFF EP 700** o **EUROTAFF EP 703**. Dejar secar. (opcional)

**Capa alisado:** Aplicar una capa con llana plana de **EUROTAFF EP 730** mezclado 1 kilo de resina con 1 / 1,5 kilos de mezcla de sílice. A los 20 – 30 minutos espolvorear hasta saturación sílice. Transcurridas 12 horas barrer y aspirar la sílice no compactada y lijar crestas.

**Capa acabado:** Proseguir con el sistema seleccionado (pintura, protección + refuerzo, multicapa, cuarzo color o autonivelante).

### RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Sanear grietas, coqueas, etc. Hasta encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas con **EUROTAFF EP 700** aplicada con brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar con un mortero preparado con **EUROTAFF EP 730** mezclado con sílice fina o gruesa según irregularidad.

Dejar secar 6 – 8 horas a 20° C.

Proseguir como en el apartado anterior de pavimentos de hormigón nuevo.

## OBSERVACIONES

Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas revoluciones.

Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol.

## SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones debe ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar la inhalación de los vapores de disolvente y el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Si se aplica en espacios cerrados, facilitar ventilación forzada. Usar equipos de protección personal.

## PRESENTACIÓN

Envases de 10 y 4 kilos.

## EDICIÓN

1/2012

